



Silk White

Idropittura vellutata superlavabile vinilica per interni

Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione:	Idropittura vellutata superlavabile vinilica per interni. Caratterizzata da una eccezionale lavabilità, ottimo potere coprente e punto di bianco. Facile da applicare, si distingue per un'ottima dilatazione e idrorepellenza. Ottima resistenza allo strofinamento e alla presa di sporco. Utilizza una nuova tecnologia in grado di donare al film aspetto vellutato ed EXTRA MATT.	
Proprietà del Prodotto:	Ottimo copertura Facilità applicativa Superlavabile Opaca	
Confezioni:	Imballo da 14 litri - 4 litri	
Codice prodotto:	911401..	
Colore:	Bianco	
Opacità:	Super opaco – secondo EN 13 300	
Stoccaggio:	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Il prodotto deve essere tenuto ad una temperatura compresa tra +8°C e +30°C, al riparo dal gelo, piogge, raggi solari e nelle confezioni originali ben sigillate. Nelle confezioni originali sigillate il prodotto è garantito per un anno dalla data di produzione	
Dati Tecnici:	Composizione:	A base di polimeri acrilici, speciali cariche selezionate, addensanti naturali particolari additivi.
	Peso Specifico:	C.a. 1,580 gr/ml ± 0,100
	Punto di Infiammabilità:	> 21° C
	C.O.V.	< 30 gr/lit
	Diffusione del Vapore:	< 0,03 m, V1 (alta)
	Spessore del Film secco:	± 200 µm
	Resa prodotto:	10-12 mq/lit per mano, in base all'assorbimento del supporto
	Applicazione:	Pennello, rullo o spruzzo
	Temperatura di applicazione:	+ 5 °C - + 35 °C
	Tempi di Essiccazione:	Al tatto 1 ora
		Profondità 12-24 ore in base alla temperatura ed umidità.
	Stoccaggio:	Temperatura minima + 8°C
		Temperatura massima + 30°C



Silk White

Idropittura vellutata superlavabile vinilica per interni

Modalità di impiego

Preparazione del supporto:	Tutti i supporti trattati devono essere sani, asciutti, puliti e sgrassati. In caso di vecchie pitture sfarinanti, devono essere rimosse e consolidate con Lux Fix o Bio Fix. SUPPORTI NUOVI: Applicare una mano come da scheda tecnica di Lux Fix o Bio Fix. Attendere minimo 6 - 8 ore prima di procedere con le mani successive. SUPPORTI DA RIVERNICIARE: eliminare ogni parte in fase di distacco, stuccare e carteggiare se necessario. Applicare una mano come da scheda tecnica di Lux Fix o Bio Fix. Attendere minimo 6-8 ore prima di procedere con le mani successive.
Preparazione del prodotto:	Diluire il prodotto dal 20% al 25% con acqua potabile. Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso.
Metodo di applicazione:	Pennello, rullo o spruzzo. Applicare due mani di prodotto.
Applicazione a Spruzzo:	Airless, utilizzare ugelli con diametro compreso tra 0,015" e 0,021".
Consumo/Resa:	Circa 12-14 mq/lt a prodotto diluito. Attenzione, la resa può cambiare a seconda del livello di assorbimento del supporto trattato.
Pulizia degli utensili:	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo:	Il prodotto è destinato unicamente all'uso di verniciatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali spruzzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. In caso di fortuita indigestione consultare immediatamente il medico. Dopo l'utilizzo non disperdere nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui, quindi deporre nel portarifiuti idoneo. Contiene miscela di: 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one(3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento:	Riciclare solo contenitori vuoti o puliti. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi.
Voce di Capitolato:	Mascheri Silk White – Idropittura vellutata superlavabile vinilica per interni. Caratterizzata da una eccezionale lavabilità, ottimo potere coprente e punto di bianco. Facile da applicare, si distingue per un'ottima dilatazione e idrorepellenza.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica